


Norma de Referencia: EN 14411: 2012 Pavimentos y Revestimientos Cerámicos: Definiciones, Clasificación, Características y Marcación

Tipo de Producto: Prensado en Seco: Grupo Bla UGL

Referencia REVIGRÉS: GLOBE ANTISLIP RECT

Uso: Pavimentos y Revestimientos Internos y Externos

MÉTODOS DE PRUEBA	ESTÁNDAR Y VALOR DE PRUEBA	VALORES DECLARADOS
Longitud y anchura	± 0,5%	± 0,2%
Desvío del grosor medio com respecto grosor de fabricación	± 5%	± 5%
Rectitud de los lados	ISO 10545-2	± 0,3%
Ortogonalidad	± 0,6%	± 0,3%
Planaridad de la superficie	± 0,5%	± 0,3%
Calidad de la superficie (% exenta de defectos)	≥ 95%	Cumple
Absorción del agua	ISO 10545-3	< 0,5%
Resistencia à la Flexión (N)		
8,5 mm < Grosor < 14 mm	ISO 10545-4	≥ 1300
7,0 mm ≤ Grosor ≤ 8,5 mm		≥ 1300
Módulo de Ruptura (N/mm ²)		> 35
Resistencia a la abrasión profunda (Volumen extraído/mm ³)	ISO 10545-6	< 175
Coefficiente de Dilatación Térmica Lineal (de la temperatura ambiente hasta 100 °C)	ISO 10545-8	Método de Ensayo disponible
Resistencia al Impacto Térmico	ISO 10545-9	Exigida
Resistencia al hielo	ISO 10545-12	Exigida
Resistencia a Ácidos y Bases de Alta Concentración		El productor declara
Resistencia a Ácidos y Bases de Baja Concentración	ISO 10545-13	
Resistencia a Productos Químicos Domésticos y Aditivos para agua de Piscinas		Mín. Clase B
Resistencia Antimanchas	ISO 10545-14	Método de Ensayo disponible
Resistencia Antideslizamiento	DIN 51130	Máx. R13
Resistencia Antideslizamiento	DIN 51097	Máx. C
Resistencia Antideslizamiento	ENV 12633	Máx Clase 3
Resistencia Antideslizamiento	BS 7976	Método de Ensayo disponible (PTV)
Resistencia Antideslizamiento	ANSI A137-1	Método de Ensayo disponible (DCOF)
Resistencia a Impactos Pesados	UPEC CSTB	Nível 0 a 5
Reacción al fuego	EN 13823	A1 _{FL}
	EN 9239-1	Clase A1 _{FL} / Clase A1

*Las características técnicas son válidas únicamente para los productos clasificados como 1ª opción.

007/10