



Norma de Referência: EN 14411: 2012 Pavimentos e Revestimentos Cerâmicos: Definições, Classificação, Características e Marcação

Tipo de Produto: Prensado a Seco: Grupo BIa UGL

Referência REVIGRÉS: MONTANA MATT NAT

Utilização: Pavimentos e Revestimentos Internos e Externos

MÉTODO DE ENSAIO	NORMA E VALOR DE ENSAIO	VALORES DECLARADOS
Comprimento e largura	ISO 10545-2	± 0,5%
Desvio da espessura média para a espessura de fabrico		± 5%
Retilinearidade das arestas		± 0,5%
Ortogonalidade		± 0,6%
Planaridade da superfície		± 0,5%
Qualidade da superfície (% isenta de defeitos)		≥ 95%
Absorção de Água	ISO 10545-3	< 0,5%
Resistência à Flexão (N)	ISO 10545-4	> 6500
Espessura ≥ 14 mm		≥ 1300
8,5 mm < Espessura < 14 mm		≥ 1300
7,0 mm ≤ Espessura ≤ 8,5 mm	≥ 1300	
Módulo de Ruptura (N/mm ²)		> 45
Resistência à Abrasão Profunda (Volume removido em mm ³)	ISO 10545-6	< 120
Coeficiente de Dilatação Térmica Linear (da temperatura ambiente até 100 °C)	ISO 10545-8	≤ 8,0x10 ⁻⁶ / °C
Resistência ao Choque Térmico	ISO 10545-9	Resiste
Resistência ao Gelo	ISO 10545-12	Sem Defeitos Visíveis
Resistência a Ácidos e Bases de Alta Concentração	ISO 10545-13	Classe HA
Resistência a Ácidos e Bases de Baixa Concentração		Classe LA
Resistência a Produtos Químicos Domésticos e Aditivos para Água de Piscinas		Mín. Classe B
Resistência às Manchas	ISO 10545-14	Classe 5
Resistência ao Escorregamento	DIN 51130	R10
Resistência ao Escorregamento	DIN 51097	A
Resistência ao Escorregamento	ENV 12633	class 2
Resistência ao Escorregamento	BS 7976	PTV 36+
Resistência ao Escorregamento	ANSI A137.1	DCOF ≥ 0,42
Resistência ao Choque Pesado	UPEC CSTB	Nível 3
Reacção ao Fogo	EN 13823 EN 9239-1	Classe A1 _{FL} / Classe A1

*As especificações técnicas são válidas unicamente para os produtos classificados de 1ª escolha.

001/10